CARBO-HT/SAE J30 R7



SAE J 30 R7

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long lenght idoneo per adduzione di benzina (E5 / E10), diesel, biodiesel HV0 (100°max).

• **TEMPERATURA:** -40°C +125°C

Normative di riferimento: **SAE J30R7.**

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi, biodiesel B20, B30, HV0 (100°max).
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera nitrilica antistatica (R<1MΩ/m) resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - BIOPOMP - SAE J 30 R7 - LOW PERMEABILITY FUEL HOSE - (R<1MΩ/m) - D.I. - LOTTO".

EN APPLICATION

Long lenght rubber hose suitable for loading of petrol (E5 / E10), diesel, biodiesel HV0 (100°max).

• **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +125°C

Standards: **SAE J30R7.**

CONSTRUCTION

- **Underlay**: smooth in black NBR rubber resistant to petroleum products, biodiesel B20, B30, HV0 (100° max).
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: black, abrasion, fuels, oils, and weathering resistant nitrilic antistatic rubber (R<1MΩ/m).
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - BIOPOMP - SAE J 30 R7 - LOW PERMEABILITY FUEL HOSE - (R<1MΩ/m) - I.D. - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
4	1/6"	10	3/8"	0.10	0.06	10	145	30	435	50	164
5	3/16"	11	7/16"	0.11	0.07	10	145	30	435	50	164
6	1/4"	12.3	1/2"	0.12	0.08	10	145	30	435	50	164
8	5/16"	14.3	9/16"	0.19	0.12	10	145	30	435	50	164
10	3/8"	17.2	21/32"	0.22	0.15	10	145	30	435	50	164
13	1/2"	19.5	3/4"	0.26	0.17	10	145	30	435	50	164
19	3/4"	28	1.3/32"	0.43	0.28	10	145	30	435	50	164
25	1"	35	1.3/8"	0.66	0.44	10	145	30	435	40	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.