RETIN/TR



GMP CE 2023/2006 · PHTALATE FREE · FDA · DM 21/3/1973 · BPA BISFENOLO FREE · CE 1935:2004

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato per alimenti.

Normative: MOCA - Conforme al regolamento CE 10/2011 per simulanti A,B,C,D_1, 1935:2004, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, senza PHTALATI e BISFENOLI (BPA).

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati.
- **Rinforzi**: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - RETIN/TR - FOOD QUALITY - REG. (EU) 10/2011 CL. A,B,C,D_1 - PHTHALATE FREE - D.I. - LOTTO".

EN APPLICATION

Netted pvc hose food quality.

Standards: MOCA - Compliant with CE regulation 10/2011 for simulants A,B,C,D_1, 1935:2004, DM 21/03/1973, F.D.A. CFR21, without PHTHALATES and BISPHENOLS (BPA).

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth transparent foof quality pvc, free phthalates.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - RETIN/TR - FOOD QUALITY - REG. (EU) 10/2011 CL. A,B,C,D_1 - PHTHALATE FREE - I.D. - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	mt	ft
5	3/16"	11	7/16"	0.09	0.06	20	300	40	1.57"	100	328
6	1/4"	12	15/32"	0.10	0.07	20	300	50	1.97"	100	328
7	5/8"	13	1/2"	0.11	0.08	15	225	65	2.56"	100	328
8	5/16"	13	1/2"	0.11	0.08	15	225	65	2.56"	100	328
8	5/16"	14	9/16"	0.12	0.09	15	225	65	2.56"	100	328
10	3/8"	15	19/32"	0.13	0.09	15	225	80	3.15"	50/100	164/328
10	3/8"	16	19/32"	0.14	0.10	15	225	80	3.15"	100	328
12	15/32"	17	21/32"	0.14	0.10	12	180	95	3.74"	50/100	164/328
12	15/32"	18	23/32"	0.17	0.12	12	180	85	3.35"	100	328
13	1/2"	18	23/32"	0.16	0.11	12	180	85	3.35"	50/100	164/328
13	1/2"	19	3/4"	0.17	0.12	12	180	105	4.13"	100	328
15	19/32"	21	27/32"	0.21	0.14	10	150	120	4.72"	50/100	164/328
16	5/8"	22	7/8"	0.23	0.15	10	150	130	5.12"	50/100	164/328
19	3/4"	26	1.1/32"	0.32	0.22	8	120	155	6.10"	50	164
22	7/8"	29	1.5/32"	0.36	0.24	8	120	175	6.89"	50	164
25	1"	33	1.5/16"	0.46	0.31	8	120	200	7.87"	50	164
30	1.3/16"	38	1.1/2"	0.54	0.36	5	75	240	9.45"	50	164
32	1.1/4"	42	1.21/32"	0.73	0.49	5	75	255	10.04"	25	82
35	1.3/8"	45	1.3/4"	0.80	0.54	5	75	280	11.02"	25	82
38	1.1/2"	49	1.15/16"	0.86	0.58	5	75	305	12.01"	25	82
40	1.9/16"	51	2"	0.90	0.60	5	75	320	12.60"	25	82
50	2"	63	2.1/2"	1.50	1.01	4	60	400	15.75"	25	82

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.